

## データシート

品番：VXGW1152GA3S-TR



2011/65/EU, (EU)2015/863  
対象10物質 規制準拠



鉛フリーはんだ耐熱製品





|       |                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パッケージ | 面実装トップビュータイプ、 淡青色発光 L E D<br>外形 2.2 x 1.7 x 0.75mm ( L x W x H )                                                                                               |
| 製品の特長 | <ul style="list-style-type: none"><li>・光度63mcd TYP.</li><li>・製品耐湿性レベル（吸湿感度レベル/MSL）：2a</li><li>・鉛フリーはんだ耐熱対応</li><li>・RoHS:2011/65/EU, (EU)2015/863 準拠</li></ul> |

## 推奨用途





・車載インテリア用照明、バックライト光源、その他インジケータ光源など

# 外形寸法

VXGW1152GA3S-TR




単位 : mm  
質量 : 8.2mg  
一般寸法公差 : ±0.1



| 番号 | 内容     | 材質       | 数量                   |
|----|--------|----------|----------------------|
| ①  | LED素子  | InGaN    | 1                    |
| ②  | ランプハウス | 白色樹脂     | 1                    |
| ③  | 電極     | Pd/Auメッキ | カソード : 2<br>アノード : 1 |
| ④  | 封止樹脂   | シリコン樹脂   | 1                    |

## はんだ付け推奨パターン

単位 : mm



## 仕様

VXGW1152GA3S-TR

## 【製品の概要】

|         |       |
|---------|-------|
| 素子材料    | InGaN |
| 発光色     | 淡青色   |
| 発光部樹脂色  | 淡緑色   |
| ランプハウス色 | 白色    |

## 【絶対最大定格】

Ta=25℃

| 項目                     | 記号               | 最大定格       | 単位   |
|------------------------|------------------|------------|------|
| 許容損失                   | $P_d$            | 70         | mW   |
| 順電流                    | $I_F$            | 20         | mA   |
| パルス順電流【1ms, 1/10 Duty】 | $I_{FRM}$        | 100        | mA   |
| 順電流低減率【Ta=85℃以上】       | $\Delta I_F$     | 0.57       | mA/℃ |
| パルス順電流低減率【Ta=85℃以上】    | $\Delta I_{FRM}$ | 2.86       | mA/℃ |
| 逆電圧                    | $V_R$            | 5          | V    |
| 動作温度                   | $T_{opr}$        | -40 ~ +100 | ℃    |
| 保存温度                   | $T_{stg}$        | -40 ~ +120 | ℃    |
| ジャンクション温度              | $T_j$            | 120        | ℃    |
| 静電耐圧【HBM】              | ESD              | 1,000      | V    |
| はんだ付け温度【リフロー】          | $T_{sld}$        | 260        | ℃    |

注1

注2

注1 静電耐圧試験条件：JEITA ED-4701/302(304A)/IEC 60810 人体モデル(HBM) 1.5kΩ,100pF

注2 詳細は、9ページはんだ付け条件をご参照下さい。

## 【熱的特性】

Ta=25℃

| 項目                   | 記号            | 標準値 | 単位  |
|----------------------|---------------|-----|-----|
| 熱抵抗【ジャンクション-周囲温度】    | $R_{th(j-a)}$ | 220 | ℃/W |
| 熱抵抗【ジャンクション-はんだ付け位置】 | $R_{th(j-s)}$ | 70  | ℃/W |

注3

注3  $R_{th(j-a)}$  測定条件  
・基板：FR4 (t=1.6mm)  
・パターンサイズ：16mm<sup>2</sup>

仕様

VXGW1152GA3S-TR

【電氣的、光学的特性】

Ta=25℃

| 項目    | 記号               | 条件                  | 最小値 | 標準値   | 最大値 | 単位   |      |
|-------|------------------|---------------------|-----|-------|-----|------|------|
| 順電圧   | $V_F$            | $I_F = 10\text{mA}$ | 2.6 | 3.1   | 3.5 | V    | 注4   |
| 発光光度  | $I_V$            | $I_F = 10\text{mA}$ | 47  | 63    | 270 | mcd  | 注5   |
| 光束    | $\phi_v$         | $I_F = 10\text{mA}$ | -   | -     | -   | lm   |      |
| 色度座標  | x                | $I_F = 10\text{mA}$ | -   | 0.190 | -   |      | 注6,7 |
|       | y                |                     | -   | 0.170 | -   |      |      |
| 指向半値角 | $\Delta\theta_x$ | $I_F = 10\text{mA}$ | -   | 115   | -   | deg. | 注8   |
|       | $\Delta\theta_y$ |                     | -   | 115   | -   |      |      |

- 注4 測定許容誤差：±0.1V
- 注5,6 選別ランク分けについては、各分類表をご参考下さい。
- 注7 色度座標：CIE1931によるx,y座標
- 注8 光度50%の時の配光角度、 $\Delta\theta_x$ ：ハウジング長手軸、 $\Delta\theta_y$ ：ハウジング短手軸

【光度分類表】

LEDの光度分類は次の通りになっており、出荷の際は各ランクが個別包装になっています。

| ランク | 光度 $I_V$ (mcd) |     | 条件                                              |
|-----|----------------|-----|-------------------------------------------------|
|     | 最小値            | 最大値 |                                                 |
| B9  | 47             | 56  | $I_F = 10\text{mA}$<br>$T_a = 25^\circ\text{C}$ |
| BX  | 56             | 68  |                                                 |
| BY  | 68             | 82  |                                                 |
| BZ  | 82             | 100 |                                                 |
| C1  | 100            | 120 |                                                 |
| C2  | 120            | 150 |                                                 |
| C3  | 150            | 180 |                                                 |
| C4  | 180            | 220 |                                                 |
| C5  | 220            | 270 |                                                 |

注記 測定許容誤差：±10%

# はんだ付け条件


VXGW1152GA3S-TR

## 【はんだ付けについて】

( 準拠規格 : JEITA ED-4701 / 301A(301D) )

1. はんだ付けの際に加わる熱ストレスは、その大小で製品に大きく影響しますが、加熱方法によりその程度が異なります。  
また、形状等の異なる部品との混載をされる場合は、熱ストレスを受けやすい部品(チップLED等)を基準に置かれることをお奨めいたします。(推奨条件 : はんだパッド温度 > パッケージ温度)
2. はんだ付け直後の常温復帰前の状態においては、樹脂を含む構成部材が安定復帰しておりませんので機械的応力を加えると、製品の破損が予測されます。  
特に はんだ付け後の基板同士の重ね合わせや基板が反り返るような保管は避け、硬いものでの摩擦を避けてください。
3. リフローはんだ付けにおける推奨温度プロファイルは、樹脂表面上の温度として記載しております。  
これは、加熱方法、基板材料、ほかの実装部品、実装密度により、温度分布が異なることによります。  
また、リフローにおける加熱工程は 2 回までにしてください。

## 【推奨リフローはんだ付け条件】



- 注 1. リフローのプロファイルはLED上面の樹脂部表面温度としますが、上限値を示したものであり、高い信頼性を確保するためにはこの条件より加熱温度を低く、かつ加熱時間を短くしていただくことが有効です。
- 注 2. リフロー回数は 2 回までとします、2 回目の作業を行う際は吸湿を避けるために 1 回目と 2 回目の作業間隔を短くしてください。  
但し、1 回目リフロー後に常温まで（自然）冷却してから 2 回目を行ってください。

## はんだ付け条件

VXGW1152GA3S-TR

4. 手はんだを行う際は、ランドの大きさ、コテ先の形状等によりピーク温度が変化しますので、貴社にて問題ないことを確認し、ご使用願います。  
また、温度調整機能付きのはんだゴテを使用すること、ピーク温度を低くすることをお奨めいたします。  
実作業においてははんだゴテが直接製品自体に接触しないように注意し、基板上パッドの加熱温度よりLED製品の電極加熱温度が高くないように作業してください。リペアにおいては1ヶ所につき1回とし、取り外した製品の再使用は避けてください。
5. はんだゴテ法においてコテ先をクリーニングした直後は、コテ先温度が下がっていますので設定温度に復帰したことを確認してからお使いください。また、はんだ付け直後、はんだが十分硬化する前に製品をずらすような力をかけないようにしてください。  
(はんだ付け性能が低下したり、はんだ付け品質が低下します。)

## 【推奨マニュアルはんだ付け条件】

|             |         |
|-------------|---------|
| コテ先温度       | 350℃以下  |
| はんだ付け時間及び回数 | 3秒以内／1回 |

6. 仮固定用接着剤を使用する際は、熱硬化または紫外線(UV)熱併用硬化樹脂をご使用ください。  
硬化条件は温度：150℃以下、時間：120秒以内とします。
7. 当製品はフローはんだ（ディップはんだ）は保証されません。
8. 工程上で洗浄が必要な場合は事前にご評価の上、問題のないことをご確認ください。  
洗浄実施によって生じた不具合での責についてはご容赦願います。  
本製品はレンズ部に低硬度シリコン樹脂を使用しているため、樹脂表面に圧力が加わるような洗浄を避けてください。  
また同様に超音波洗浄には対応しておりません。  
洗浄に使用する溶剤についてはイソプロピルアルコールを推奨いたします。  
フロン代替洗浄剤を含めて薬品によってはレンズやケース表面が侵され、変色・くもり・クラック等を生じますので以下の表を参考にし、使用にあたっては事前に充分確認の上、採用して下さい。  
最終洗浄を含む水洗浄を行う場合は純水（水道水は不可）を使用の上、洗浄後に強制乾燥をしてLEDに付着した水分を完全に除去してください。

| 薬品名         | 使用 可 / 不可 |
|-------------|-----------|
| イソプロピルアルコール | ✓ 可       |
| トリクロールエチレン  | × 不可      |
| クロロセン       | × 不可      |
| アセトン        | × 不可      |
| シンナー        | × 不可      |

## 取扱注意事項

VXGW1152GA3S-TR

### 【静電気について】

InGaN素子を実装した製品は、静電気放電や電源のOn/Off時などのサージ電圧に対して非常に敏感な特性があり、素子の損傷や信頼性低下を引き起こすことがあります。損傷した製品は逆電流（リーク電流）が著しく大きくなったり、順方向における低電流領域の立上がり電圧が低下し発光特性異常を示します。梱包形態においても帯電防止材料を使用していますが、製品出荷時の品質を確保するために以下の注意や対策が必要です。

#### 1. 作業時の帯電防止、および放電防止対策

静電気帯電した人体が製品に接触した際の放電や、製品が周囲帯電物から誘導帯電した場合や摩擦によって帯電した場合に金属に接触することで放電して素子が破壊されることがありますので、以下の内容をお奨めします。

- ① 帯電しやすい絶縁物を近づけない。（製品が帯電している場合は金属類の接触も避ける。）
- ② 本製品が摩擦されるような工程は避ける。
- ③ 製造製品や測定機器など接地できるものは必ず接地し、サージ発生防止対策をおこなう。
- ④ 導電性マット(1M $\Omega$ 以下) や空気イオン化ブローなどの静電気除去装置を設置して帯電防止環境をつくる。
- ⑤ リストストラップによる人体アースを行う。
- ⑥ 導電性の作業服や導電性靴を着用する。
- ⑦ 製品を直接取り扱う際は、金属製ピンセットよりセラミック製ピンセットが有効です。

#### 2. 作業環境

- ① 乾燥状態になると静電気が発生しやすくなります。製品保管においては乾燥状態が求められますが、はんだ付け後の作業時においては湿度50%前後をお奨めいたします。
- ② 作業環境の静電気レベルは、ICなどの静電気に敏感な電子部品と同じ150V以下をお奨めします。

## 取扱注意事項

### 【その他の注意事項について】

1. 当製品は、光半導体特性を活かし、より高い信頼性を確保するために設計されておりますが、使用される条件によって左右される場合があります。
2. LEDデバイスは過剰なストレス(温度、電流、電圧等)が加わると破壊する危険性があり絶対最大定格として制限しています。これは瞬時たりとも超過してはならない限界値です。
3. LEDデバイスをより高い信頼性を確保するため、実使用温度に合わせた順電流や消費電力のデレーティングをおこなうことや、特性上の変動分を加味してマージンを考慮いただくことが必要です。
4. LEDを安定に動作させるため、また過電流によるデバイス燃焼を防ぐために直列保護抵抗を回路上に組み入れてください。
5. 当製品の中でLEDを封止している樹脂は粘性を持っていますので、異物付着にご注意ください。また、レンズ部に応力がかかるとワイヤー断線などの原因になりますので触れないでください。
6. ピンセットで本製品を取り扱う場合は、製品に過度な負荷がかからないように取扱いをお願い致します。過度な負荷により製品の変形、欠け、断線などが発生し、不点灯の原因となります。ピンセットは、セラミックピンセットで形状は鋭利なものではなく、平らのものを推奨致します。
7. 製品に落下や衝突などの外部から過度の負荷がかかると製品の変形、欠け、断線などが発生し、不点灯の原因となりますのでご注意ください。
8. 超音波溶着は、封止樹脂と共振し、導電性ワイヤーの断線の危険を伴うためお勧めいたしません。使用する場合は貴社にて確認のうえ 実施ください。
9. LEDを金属基板にはんだ付けする際には熱ストレスによるはんだクラックが発生する場合がありますのでご注意ください。
10. 実装後の基板の積み重ねは製品に負荷がかかり、製品の変形、欠け、断線などが発生し、不点灯の原因となりますのでご注意ください。
11. 本製品は、防水対策、湿度対策、塩害対策などを実施していません。上記の環境下で使用される場合は、貴社にて十分なご確認をお願いいたします。
12. 製品の保管時には実装前、実装後に関わらず腐食性ガスの影響を受けないようなデシケーターにて保管してください。また、製品のご使用におきましても周辺から発生するガスや外部から侵入するガスにつきましてもご確認をお願いします。
13. 当製品の仕様書上の内容は、LED単体についてのみ記載されています。実使用上の品質については十分ご確認の上ご使用ください。
14. LEDの出力を上げた状態で直接光源を見ると、目を傷める場合がありますのでご注意ください。
15. 当製品は推奨する条件において故障発生がないように設計されていますが、LEDデバイスが故障しても火災、人身事故、社会的損害が生じることのないようにフェールセーフ等の安全設計を考慮ください。
16. 当製品は標準の一般電子機器の用途に使用されることを目的として製造するものです。高い品質や信頼性が要求され、故障や誤作動が直接人命または人体に影響を及ぼすおそれのある用途(航空機器、宇宙機器、医療機器、原子力制御機器など)に使用する場合は、事前に営業窓口までご相談ください。
17. 当仕様書は、両社の署名による取り交わしにより有効とみなされます。



## 取扱注意事項


VXGW1152GA3S-TR

## 【マウンターにおける製品実装時の取り扱い】

## ＜推奨条件＞


1. ノズル吸着位置：製品ランプハウジング部（ 範囲）（下図参照）

本製品は、レンズ部に低硬度シリコン樹脂を使用しているため、ノズルでの吸着はランプハウジング部のみで行ってください。（ノズルがレンズ部に接触すると破損の原因になります。）



※実装においてマウンターノズルの荷重により、ハウジングが破壊される場合がありますので、ご使用前に荷重やノズル吸着位置、ノズル径などの条件調整をお願い致します。

2. 推奨ノズル先端形状





VXGW1152GA3S-TR

## 取扱注意事項

## 【その他製品実装時の取り扱い】


## 1. 側面部の金属に関して

本製品は、構造上 製品側面にはんだ付けされない金属が露出しております。  
露出部への導電性材料の接触は、ショートの原因となりますので避けてください。




## 2. 端子部接合に関して

本製品の裏面端子は、3端子構造となっております。  
はんだ付けは3端子実装になりますが、下記の様な対称パッドへの実装も可能です。  
ただし、貴社にて問題無いことを確認してからご使用ください。



対称パッド



対称パッド推奨メタルマスク

## 梱包仕様

VXGW1152GA3S-TR

当該LEDは、輸送中の吸湿を最小限に抑えるために出荷前に脱湿（ベーキング）処理を行ったうえ、防湿包装をしています。製品の保管についてはドライボックスの使用、または次の保管条件を推奨いたします。

包装に使用される防湿袋は、帯電防止対策材料を使用していますが、輸送用梱包箱についてはこの限りではありません。

### 【製品の推奨保管条件／保証期間】

|    |        |
|----|--------|
| 温度 | +5～30℃ |
| 湿度 | 70%以下  |

防湿袋未開封の場合、**上記保管条件において6ヶ月**。但し、低温から高温への急激な温度変化、腐食性ガスの発生する場所や塵埃の多いところは避けてください。

### 【防湿袋開封後の製品放置時間】

防湿袋は使用直前に開封し、開封からはんだ付けまでを**【最大672時間以内】**に完了するようにして下さい。  
2回のはんだ付けを行う際は、2回目までの時間とします。

防湿袋開封後に未使用となった製品は、防湿袋に戻してチャックによる再シールを行ったうえ、上記推奨条件で保管してください。

下記の事象に当てはまる場合、**使用直前に+60℃±5℃、48時間以上72時間以内の脱湿（ベーキング）**処理を行ってください。

1. 吸湿の目安を示す青色のインジケータ [防湿袋内の乾燥剤（シリカゲル）に同封] が変色、退色している場合
2. 防湿袋開封後、672時間以上経過した場合


ベーキングは、必ず防湿袋から出して行って下さい。

このベーキング条件は、テーピング（リール）形態のまま行うことが可能ですが、リールは積み重ねたり応力を加えた状態で行うとリールやテーピング材料の変形を招き、その後の実装に支障を伴いますのでご注意ください。また、ベーキング後は常温状態に戻った事を確認のうえ取り扱ってください。但し、ベーキング繰り返し回数は最大2回までとしてください。

梱包仕様


VXGW1152GA3S-TR

【 防湿梱包仕様 】



| 番号 | 内容       | 材質        | 備考      |
|----|----------|-----------|---------|
| ①  | アルミ内装防湿袋 | PET+Al+PE | 静電気対策 有 |

【 防湿袋開封から実装までのフロー 】



規定時間とは、製品毎に定められた防湿袋開封後、製品実装(リフローはんだ工程完了)までを規定した時間です。規定時間には、判定後～リフローはんだ工程までに要する時間が含まれていますので、それらを差し引いた時間にてご判断下さい。防湿袋を再開封して使用される場合は、初回開封からの経過時間、もしくはベーキング後の経過時間となります。

## 梱包仕様

VXGW1152GA3S-TR


## 【 梱包箱 】

(RoHS / ELV指令準拠)

| 箱の種類 | 外形寸法<br>L × W × H (mm) | 最大リール入り数 |
|------|------------------------|----------|
| Aタイプ | 280 × 265 × 45         | 3 リール    |
| Bタイプ | 310 × 235 × 265        | 15 リール   |
| Cタイプ | 440 × 310 × 265        | 30 リール   |
| Dタイプ | 305 × 270 × 65         | 3 リール    |
| Eタイプ | 370 × 280 × 270        | 30 リール   |
| Fタイプ | 530 × 380 × 270        | 60 リール   |

## 注記

1. 上記寸法は全て参考値です。
2. 出荷数量により上記表の中から最適な箱が選択されます。

タイプA

※材質／箱：ダンボール C5BF

タイプB, C
 ※材質／箱：ダンボール K5AF  
 中仕切り：ダンボール K5BF
タイプD

※材質／箱：ダンボール C5WF

タイプE, F

※材質／箱：ダンボール BC-KA125 / 3CA125 / KA125

| 番号 | 内容  | 材質   | 備考      |
|----|-----|------|---------|
| ②  | 梱包箱 | 段ボール | 静電気対策無し |


## 梱包仕様

VXGW1152GA3S-TR

## 【ラベル仕様】

( 準拠規格 : JIS-X0503(Code-39) )

## A 製品ラベル



STANLEY -STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.-

A

B

( C )

D PCS

E

Lot No. F

G

A . 製品名

B . 製品名バーコード

C . 品名コード

D . 数量


E . 数量バーコード

F . ロットナンバーとランク

( 詳細はロットナンバー表示方法を参照ください )

G . ロットナンバーとランクバーコード

## B オプトデバイスラベル



STANLEY OPTO DEVICES

A 御中

B D

( C )

Q'TY E PCS G

C/NO F

H

STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

A . 得意先名称

B . 製品種

C . 品名コード

D . 製品名

E . 数量

F . 箱番号

G . 出荷日


H . 社内出荷管理用バーコード

# テーピング包装仕様

(準拠規格：JIS-C0806)

VXGW1152GA3S-TR

## 【包装形態】



### 注記

スプロケットホール側にカソード側が来る形態を【-TR】とする。

| 項 目   |         | 仕 様               | 備 考             |
|-------|---------|-------------------|-----------------|
| リーダ部  | カバーテープ  | カバーテープ単独にて300mm以上 | 先端を粘着テープにて固定    |
|       | キャリアテープ | 空きエンボス25個以上       | リール巻取り方向は上図による。 |
| トレイラ部 |         | 空きエンボス40個以上       | 先端はハブ穴に挿入される。   |

## テーピング包装仕様

VXGW1152GA3S-TR

## 【包装数量】

- ・ 3,000個 / 1リール
- ・ 梱包数量が3,000個に満たない場合、最小梱包数量を500個とし、500個単位の包装数量となりラベルに明示されます。

## 【機械的強度】

- ・ カバーテープ接着力は、0.1～1.0Nとする。（キャリアテープとカバーテープ開き角 170°時）
- ・ テーピング状態における曲げ強度は、半径15mmにした時に封入された製品が飛び出ないこととする。

## 【その他】

- ・ 製品装着部において、逆方向封入、背面封入、側面封入、および異品種封入はないものとする。
- ・ 1リール内の空きエンボス最大数量は以下の通りとする。

| リール内数量 | 空きエンボス最大数量 | 備考      |
|--------|------------|---------|
| 500    | 1          | -       |
| 1,000  | 1          | -       |
| 1,500  | 1          | -       |
| 2,000  | 2          | 連続しないこと |
| 2,500  | 2          | 連続しないこと |
| 3,000  | 3          | 連続しないこと |




# テーピング包装仕様

(準拠規格 : JIS-C0806)


VXGW1152GA3S-TR

単位 : mm

## 【包装寸法】




## 【リール寸法】



| 番号 | 品名      | 備考      |
|----|---------|---------|
| ①  | キャリアリール | 静電気対策 有 |
| ②  | キャリアテープ | 静電気対策 有 |
| ③  | カバーテープ  | 静電気対策 有 |

## ロットナンバー表示方法

VXGW1152GA3S-TR



- ① - 1桁 : 製造場所（アルファベット表示）
- ② - 1桁 : 製造年（西暦の末尾を表示 2025→5、2026→6、2027→7、2028→8・・・）
- ③ - 2桁 : 製造月（1月～9月の場合は、1月→01、2月→02、3月→03、・・・）
- ④ - 2桁 : 製造日
- ⑤ - 3桁 : 追番
- ⑥ - 2桁 : テーピング管理番号
- ⑦ - 2桁 : 光度ランク  
（表示が1桁の場合は2桁目を“-”、ランク表示がない場合は“- -”とします）
- ⑧ - 2桁 : 色度ランク  
（表示が1桁の場合は2桁目を“-”、ランク表示がない場合は“- -”とします）
- ⑨ - 1桁 : V<sub>F</sub>ランク（ランク表示がない場合は“-”とします）

## RoHS / ELV指令への対応

VXGW1152GA3S-TR

当該製品は、RoHS / ELV指令に準拠しております。

RoHS, ELV指令での含有禁止物質と基準値は下記の通りです。

・RoHS指令      … 下記 1～10 参照。

・ELV指令        … 下記 1～4 参照。

2011/65/EU, (EU)2015/863

| No. | 物質群                     | 最大許容濃度値         |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 1   | 鉛およびその化合物               | 1,000ppm (0.1%) |
| 2   | カドミウムおよびその化合物           | 100ppm (0.01%)  |
| 3   | 水銀およびその化合物              | 1,000ppm (0.1%) |
| 4   | 六価クロム化合物                | 1,000ppm (0.1%) |
| 5   | PBB ポリ臭化ビフェニル類          | 1,000ppm (0.1%) |
| 6   | PBDE ポリ臭化ジフェニルエーテル類     | 1,000ppm (0.1%) |
| 7   | DEHP フタル酸ビス (2-エチルヘキシル) | 1,000ppm (0.1%) |
| 8   | BBP フタル酸ブチルベンジル         | 1,000ppm (0.1%) |
| 9   | DBP フタル酸ジブチル            | 1,000ppm (0.1%) |
| 10  | DIBP フタル酸ジイソブチル         | 1,000ppm (0.1%) |

## 信頼性試験項目

VXGW1152GA3S-TR

## 1. 信頼性試験結果

| 試験項目          | 準拠規格                       | 試験条件                                                              | 時間            | 故障数    |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 常温動作耐久試験      | JEITA ED-4912A             | Ta=25℃ I <sub>F</sub> =20mA                                       | 1,000h        | 0 / 20 |
| 高温動作耐久試験      | JEITA ED-4701 / 100A(101A) | Ta=85℃ I <sub>F</sub> =20mA                                       | 1,000h        | 0 / 20 |
| 低温動作耐久試験      | JIS C60068-2-1             | Ta=-40℃ I <sub>F</sub> =20mA                                      | 1,000h        | 0 / 20 |
| 高温高湿動作耐久試験    | JEITA ED-4701 / 100A(102A) | Ta=60℃ Rh=90% I <sub>F</sub> =20mA                                | 1,000h        | 0 / 20 |
| 高温放置試験        | JEITA ED-4701 / 200A(201A) | Ta=110℃                                                           | 1,000h        | 0 / 20 |
| 低温放置試験        | JEITA ED-4701 / 200A(202A) | Ta=-40℃                                                           | 1,000h        | 0 / 20 |
| 耐湿放置試験        | JEITA ED-4701 / 100A(103A) | Ta=60℃ Rh=90%                                                     | 1,000h        | 0 / 20 |
| 熱衝撃試験         | JEIAJ ED-4701 / 100A(105A) | Ta=-40℃ ~110℃(each 15min)                                         | 1,000<br>サイクル | 0 / 20 |
| 熱衝撃通電試験       | JEITA ED-4701 / 100A(105A) | Ta=-40℃(OFF) ~85℃(I <sub>F</sub> =10mA ON)<br>(each 15min)        | 1,000<br>サイクル | 0 / 20 |
| 温湿度サイクル通電試験   | EIAJ ED-4701 / 200(203)    | Ta=-30℃ ~ 80℃ 95% 8h/サイクル<br>I <sub>F</sub> =10mA 5min on-off     | 30<br>サイクル    | 0 / 20 |
| リフローはんだ繰り返し試験 | JEITA ED-4701 / 301A(301D) | 前処理 : 30℃ 70% 672h<br>予備加熱 : 150~180℃ 90-120sec<br>本加熱 : 260℃ ピーク | 2回            | 0 / 20 |
| 静電破壊試験        | JEITA ED-4701 / 302(304A)  | C=100pF R2=1.5KΩ ±2,000V                                          | 各極性3回         | 0 / 20 |
| 振動試験          | JEITA ED-4701 / 400A(403A) | 98.1m/s <sup>2</sup> (10G) 100 ~2,000Hz<br>20分掃引 XYZ方向            | 各方向2回         | 0 / 20 |

## 2. 故障判定基準

| 項目   | 記号             | 条件                   | 故障判定基準              |
|------|----------------|----------------------|---------------------|
| 発光光度 | I <sub>V</sub> | I <sub>F</sub> =10mA | Min.値 < 規格最小値 × 0.5 |
| 順電圧  | V <sub>F</sub> | I <sub>F</sub> =10mA | Max.値 ≥ 規格最大値 × 1.2 |
| 逆電流  | I <sub>R</sub> | V <sub>R</sub> =5V   | Max.値 ≥ 規格最大値 × 2.5 |
| 外観   | -              | -                    | 著しい変色、変形、クラック       |

VXGW1152GA3S-TR

## 本データシート記載事項及び製品使用にあたってのお願いと注意事項

- 1) データシートに記載している技術情報は、代表的応用例や特性等を示したもので、工業所有権等の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 2) データシートに記載している製品、仕様、特性、データ等は、製品改良等のために予告なしに変更することがあります。ご使用の際には必ず最新の仕様書によりご確認ください。
- 3) データシートに記載している製品のご使用に際しましては、最新の仕様書記載の最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、その他使用上の注意事項等を遵守いただくようお願いいたします。  
なお、仕様書記載の最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性その他使用上の注意事項等を逸脱した製品の使用に起因する損害に関しては、当社は責任を負いません。
- 4) データシートに記載している製品は、標準の一般電子機器の用途（OA機器、通信機器、AV機器、家電製品、計測機器）に使用されることを目的として製造したものです。  
上記の用途以外の用途および高い信頼性や安全性が要求され、故障や誤動作が直接人命または人体に影響を及ぼす恐れのある用途（航空機器、宇宙機器、医療機器、原子力制御機器等）に使用することを計画されているお客さまは、事前に当社営業窓口までご相談ください。
- 5) データシートに記載している製品のうち「外国為替および外国貿易法」に該当するものを輸出するときまたは日本国外に持ち出すときは、日本政府の許可が必要です。
- 6) データシートの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
- 7) このデータシートの最新版は下記のアドレスから入手できます。  
ホームページアドレス：<http://www.stanley-components.com/jp/>